HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SG 400 HT SG 500 HT **SG 600 HT SG 700 HT**

GRASAS DE ALTA TEMPERATURA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Las grasas para rodamientos de alta temperatura de Sentinel están elaboradas a base de componentes fluidos altamente refinados y fortificados sintéticamente con partículas submicronicas en una suspensión coloidal y luego se convierte en una grasa sólida con los mas finos saponificantes.

Las Grasas HT de Sentinel son estables al esfuerzo cortante y tienen una excelente resistencia al agua y la humedad.

Las Grasas HT de Sentinel han sido diseñadas para proveer una excelente lubricación y protección al desgaste bajo cargas pesadas a la vez que tienen una excelente retención y resistencia a la degradación a altas temperaturas. No forman depósitos duros de carbón y eliminan el oxido y la corrosión. Las Grasas HT de Sentinel son multifuncionales y están recomendadas para casi todo tipo de horno de alta temperatura tales como secadores textiles, hornos de pan, litografías o metales enamelados, etc.

CARACTERISTICAS TIPICAS

	SG 400 HT	SG 500 HT	SG 600 HT	SG 700 HT	
Grado NLGI	2	2	2	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	265-295	265-295	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación	-1	-1	-1	-1	ASTM D- 942
Caída de Psi @ 100 hrs					
Prevención del Oxido	1a	1a	1a	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	1.2	1.2	1.2	1.2	ASTM D-1264
Presión Extrema	36+(80)	36+(80)	36+(80)	36+(80)	ASTM D-2509
Carga Timken OK Kg (Lb)					
Desgaste en las Cuatro Bo	las .5mm	.5mm	.5mm	.5mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS_2	MoS_2	MoS_2	MoS_2	
Clasificación USDA	H-2	H-2	H-2	H-2	
Apariencia Visual	Ámbar	Roja	Roja	Gris Oscuro	
	Suave	Suave	Suave	Suave	
PIN#	05003	05013	05023	05033	

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM